

PT 1130
איזולציה ל- M.D.F דו רכיבית

תיאור המוצר: איזולציה פוליאוריטנית דו רכיבית לשימוש על M.D.F.

מאפיינים: בעלת מילוי גבוה, קלה לליטוש.

שימוש: מיועדת לציפוי ראשוני, יוצרת בידוד, אטימות לנוזלים.

משקל סגולי: 1270 גרם/ליטר (± 20)

אחוזי מוצקים: 62.5% (± 2)

כמות למ"ר: 130-150 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
	100	איזולציה - PT 1130
30	50	מקשה - PT 5060/70
	15-25	מדלל - PT 911 / PT 930

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את המכל.
- ערבב היטב בכלי נפרד 100 חלקים של PT 1130.
- הוסף כמות נדרשת ע"פ הטבלה של מקשה PT 5060/70 וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל PT 911 / PT 930 וערבב (± 2 22" VIS. CF4).
- ערבב היטב את התערובת, עמידות תערובת כ-3 שעות ב- 20°C.

המלצות יישום:

- הכנת העץ - ליטוש בנייר גרעין 150.
- ריסוס איזולציה בשכבה אחת או שתיים.
- לאחר חצי שעה עד שעה, רסס יסוד ללא ליטוש, אם שכבת היסוד לא בוצעה עד שעה, יש ללטש קלות לפני היסוד.

הערות:

- מומלץ ליצור את השכבה בהתזה לאורך ולרוחב העץ (שתי וערב).
- מרווח זמן מינימלי בין השכבות ללא ליטוש: 40 דקות
- מרווח זמן מקסימלי בין השכבות ללא ליטוש: 12 שעות

PT 1130

איזולציה ל- M.D.F דו רכיבית

זמני יבוש ב- 20°C :

יבוש לאבק: 20 דקות

יבוש למגע: 40 דקות

יבוש לליטוש: 5 שעות

יבוש סופי: 8 שעות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 30°C – 5°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.