

לכה אפקט טבעי Aduro Vitea

תיאור המוצר: לכה אקרילית אפקט טבעי ע"ב טינר.

מאפיינים: לכה אקרילית דו רכיבית לשימור המראה הטבעי והפורים של העץ, ייבוש מהיר, עמידות כימית גבוהה, עמידות בפני הצהבה.

שימוש: מתאים לשימוש על עצים רכים, קשים ועץ מסיבי, מתאימה לשימוש גם על עץ כהה, לא יוצרת ערפל (עננים). שומרת על הברק לאורך זמן, עמידות גבוהה לשריטת, לשימוש על רהיטים וגימורים פנימיים החשופים ללחץ כגון משטחים ומדפים במטבח ובחדר המגורים, מקלחות, משרדים וכד'. לא מתאימה לשימוש באזורים המולבנים באמצעות מי חמצן.

משקל סגולי: 900 גרם/ליטר (± 30)

מד צמיגות : 18-21 שניות ב 20°C CUP4

כמות למ"ר: כ 120 גרם לכל שכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-29^{\circ}\text{C}$, לחות - 40%-80%

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את הלכה.
- העבר למכל ריק ונקי 100 חלקים של לכה אפקט טבעי.
- הוסף 10 חלקים של מקשה ADLER 82390.
- מדלל 10-15% ADLER 80019.
- ערבב היטב את התערובת, התערובת עמידה ל 5 שעות ב 20°C .

המלצות יישום:

- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק ולייבש אותו.
- ליטוש: עץ רך - שייף באמצעות נייר שיוף גרעין 120-150.
עץ קשה - שייף באמצעות נייר שיוף גרעין 150-180.
- שכבה ראשונה - שכבה אחת לכה אפקט טבעי ע"ב טינר, זמן ייבוש 3 שעות.
- לפני יישום הגמר ולאחר זמן הייבוש לטש באמצעות נייר ליטוש גרעין 280-320 ונקה משאריות.
- גמר - שכבה אחת לכה אפקט טבעי ע"ב טינר, זמן ייבוש 12 שעות.

הערות:

- יש להשתמש רק במקשה ובכמויות המצוינות במפרט הנ"ל, כל שינוי עלול לגרום לבעיות בשכבה ובהידבקות החומר.
- אין לנקות את המשטח באמצעות שמן או פוליש, עלול לגרום להעלאת הברק.

לכה אפקט טבעי
Aduro Vitea

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש לליטוש: 3 שעה

ייבוש סופי: 12 שעות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.