

יסוד אקרילי לבן חיצוני
Aquawood Intercare ISO 55030

תיאור המוצר: יסוד אקרילי לבן ע"ב מים.

מאפיינים: כושר מילוי גבוה, כושר בידוד טוב, ייבוש מהיר, גמיש במיוחד, ידידותי לסביבה.

עומד בתקן צרפתי לפליטת מזהמים נדיפים: A+ – DEVL1104875A

שימוש: מתאים לשימוש על דלתות כניסה מעץ, חלונות עץ, שערי חניה מעץ.

משקל סגולי: 1390 גרם/ליטר (± 30)

אחוזי מוצקים: 56.2% (± 1.5)

כמות למ"ר: 250-300 גרם לכל שכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות הסביבה – 40%-80%

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את החומר.
- מגיע מוכן לעבודה.
- במידת הצורך ניתן לדלל במים עד 5%.

המלצות יישום: (אחוז לחות של העץ 12%-14%)

- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק.
- יש ללטש באמצעות נייר ליטוש גרעין 180.
- יש ליישם אימפרגנציה שקופה Aquawood Primo A1 W30 ולהמתין 4 שעות לייבוש.
- לאחר הייבוש לטש ליטוש קל באמצעות נייר ליטוש גרעין 280.
- שכבה שניה, יסוד אקרילי לבן 55030, עובי שכבה 150-200 מיקרון, זמן ייבוש 4 שעות.
- לטש באמצעות נייר ליטוש גרעין 280 ונקה משאריות.
- שכבת גמר לבן 66579 שכבה אחת, זמן ייבוש 24 שעות.

זמני יבוש ב- 20°C ו- 50% לחות באוויר

ייבוש לליטוש: 4-5 שעות

על מנת לקבל כושר בידוד גבוה יותר יש להמתין 12 שעות לפני התזת הגמר הלבן.

הוראות בטיחות:

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק משיג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.