



גוונים מקצוענות בצבע

PT 1126

איזולציה אקרילית שקופה לעץ בהיר / כהה

תיאור המוצר: איזולציה (מבודד) אקרילית שקופה לשימוש כללי על עץ בהיר וכהה.

מאפיינים: מיועדת לציפוי ראשוני, מבודדת, בעלת עמידות גבוהה נגד הצהבה. לשימוש כללי על עץ ו - M.D.F, ריהוט מטבח, חדרי רחצה, ריהוט משרדי וביתי.

כמות למ"ר: 100 גר'

צמיגות החומר: CAP 4 22 ש' (± 5)

צמיגות התערובת: CAP 4 14 ש' (± 5)

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
	100	איזולציה PT 1126
30	40	מקשה PT 5070
	30-50	מדלל PT 930/911

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את המיכל.
- ערבב היטב בכלי נפרד 100 חלקים של PT 1126,
- הוסף כמות חלקים נדרשת ע"פ הטבלה של מקשה PT 5070 וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל PT 930 / PT 911 וערבב .
- עמידות התערובת: כ - 4 שעות ב- 20°C .

המלצות יישום:

- ליטוש בנייר 150.
- ריסוס איזולציה בשכבה אחת מלאה (שתי וערב).
- לאחר הייבוש יש לטש קלות באמצעות נייר לטש גרעין 220-240 לפני יישום היסוד. במידה ומיישמים יסוד פוליאסטר יש להמתין 2-4 שעות.

הערות:

ניתן ליישום גם בהברשה.

זמני יבוש ב- 20°C :

יבוש סופי: 1-2 שעות



גוונים מקצוענות בצבע

PT 1126

איזולציה אקרילית שקופה לעץ בהיר / כהה

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.