

PT 1279

יסוד פוליאוריטני שחור

תיאור המוצר: יסוד פוליאוריטני שחור דו רכיבי.

מאפיינים: כושר כיסוי גבוה, קל לליטוש, ייבוש מהיר ניתן להתזה על משטח אנכי
שימוש: לשימוש על כל סוגי הרהיטים וחלקיהם מעץ ו-M.D.F, פנלים, פרופילים, חרוטים.

משקל סגולי: 1240-1270 גרם/ליטר

אחוזי מוצקים: 33.7%

כמות למ"ר: 140-160 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - 15-25°C, לחות – 50%-70%

חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
100	100	יסוד PT 1279
35	50	מקשה PT 5056/PT 5070
10	20	מדלל PT 911/PT 930

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את היסוד.
- ערבב היטב בכלי נפרד 100 חלקים של PT 1279.
- הוסף כמות רצויה של מקשה PT 5056 וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל PT 930 וערבב ("22"-19" VIS. CF4).
- ערבב היטב את התערובת, עמידות תערובת 4-5 שעות ב- 20°C.

המלצות יישום:

- הכנת המשטח: לטש בנייר גרעין 180-220 ונקה את המשטח היטב משאריות אבק.
- התזת איזולציה PT 1130 ל-M.D.F.
- התזת יסוד שחור PT 1279 בשתי שכבות עם ליטוש ביניים, בין 2-3 שעות ייבוש בין השכבות.
- גימור מבריק או גימור משי.

הערות:

- לגימורים מבריקים יש להעדיף יסוד פוליאסטר לבן PI 30.
- לקבלת רמת גימור גבוהה, יש ללטש בין השכבות.

PT 1279

יסוד פוליאוריטני שחור

זמני יבוש ב- 25°C :

ייבוש לאבק: 30 דקות

ייבוש למגע: 60 דקות

ייבוש לליטוש: 5 שעות

ייבוש סופי: 24 שעות

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.