

אפקט כרום יוקרתי פנימי
PaintTEHCH

תיאור המוצר: אפקט כרום יוקרתי על בסיס טינר מוכן לעבודה לשימוש פנימי.

מאפיינים: חומר חד רכיבי, מוכן לעבודה, מעניק מראה כרום יוקרתי על המשטח.

שימוש: לשימוש על עץ MDF.

משקל סגולי: 910 גרם/ליטר (± 20)

אחוזי מוצקים: 46% (± 2)

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות - 50%-70%

חיי מדף: 10 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

המלצות יישום:

- התזת איזולציה PT 1130 ל M.D.F, PT 1125 לפורניר / עץ.
- יסוד פוליאסטר לבן PI30 או יסוד פוליאוריטני PT 1275/6, ייבוש מלא וליטוש בגרעין 240..
- התזת צבע רקע לבן/שחור משי, 50% ברק, ייבוש 40-90 דקות.
- התזת אפקט כרום בשיטת "רטוב על רטוב", ב 4-5 שכבות עדינות, עם המתנה בין השכבות, ללא ליטוש בין שכבת הגמר לאפקט.
- ייבוש של 2-3 שעות.
- התזת לכה אקרילית בברק הרצוי מסדרת MOBIHEL / PT2603/4 מט או מבריק.

הערות:

- בשימוש על מתכת-ראה מפרט טכני אפקט כרום יוקרתי חיצוני.

זמני יבוש ב- 20°C :

| | |
|---------------|---------|
| ייבוש לאבק: | 15 דקות |
| ייבוש למגע: | 30 דקות |
| ייבוש לטיפול: | 4 שעות |

גוונים אפשריים :

ניתן לבחור מקטלוג כרום או קטלוג מניפה גוונים.

במידת הצורך ניתן לגוון לפי דרישה.

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.