

**UG 5901 F**  
**יסוד שקוף מעכב בעירה**

**תיאור המוצר:** יסוד שקוף אקרילי מעכב בעירה.

**תקינה:** תקן ישראלי 755

תקן אירופאי EN 13501-1:2007 obtaining the EUROCLASS Certificate **B-S1,d0**

• אישורי התקינה מתייחסים לגימור הסופי בהתאם להוראות העבודה.

**מאפיינים:** חומר מעכב בעירה בעל כושר כיסוי גבוה, עמידות טובה להצהבה, כושר הידבקות גבוה.

**שימוש:** לשימוש על רהיטים וכל מוצרי העץ השונים העשויים מחומר MDF ומטופלים במעכב בעירה.

**משקל סגולי:** 970 גרם/מ<sup>3</sup>

**אחוזי מוצקים:** 35%

**צמיגות התערובת:** 28"± 2 cap 4

**חיי תערובת:** 3 שעות.

**חיי מדף:** 12 חודשים באריזה סגורה ומקורית.

**יחס ערבוב:**

משקל	נפח	חומר
	100	<b>UG 5901 F</b>
	20	מקשה – <b>CA 4126 D</b>
	10-25	מדלל – <b>PT 930</b>

**שיטת עבודה:**

- ערבב היטב את המכל.
- העבר למכל ריק ונקי 100 חלקים של **UG 5901 F**.
- הוסף 20 חלקים של מקשה **CA 4126 D** וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל **PT 930**.
- ערבב היטב את התערובת, עמידות תערובת כ-3 שעות ב- C 25<sup>0</sup>.

**שיטת יישום:**

- יש לשייף את משטח העבודה באמצעות נייר שיוף 150 ולאחר מכן שיוף נוסף בנייר 240 ולוודא כי השטח נקי מאבק ולכלוך.
- שכבה ראשונה - התזת יסוד שקוף מעכב בעירה **UG 5901 F** כיסוד, 180 גר' למ"ר זמן ייבוש 12 שעות.
- ליטוש בנייר גרעין 280-320.
- שכבה שנייה - התזת גמר שקוף מעכב בעירה **KS8018F** כגמר, 150 גר' למ"ר, זמן ייבוש 24 שעות.

**UG 5901 F**  
**יסוד שקוף מעכב בעירה**

**הערות:**

- א. גמר מעכב בעירה, KS 8018 F, יש להיצמד להוראות העבודה.  
ב. יש להיצמד להוראות העבודה ע"מ לעמוד בתקן.

**זמני יבוש ב- 20°C :**

יבוש סופי: לפחות 12 שעות

**הוראות בטיחות :**

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.