

PT 2001

גמר אקרילי – לכה אפקט טבעי

תיאור המוצר: יסוד וגמר באפקט טבעי לעץ.

מאפיינים: עמידות מצוינת נגד הצהבה, מהירות יבוש גבוהה.

שימוש: לשמירה על המראה הטבעי של העץ.

משקל סגולי: 900 גרם/ליטר (± 10)

אחוזי מוצקים: 13% (± 2)

כמות למ"ר: 110-130 גרם לכל שכבה.

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-25^{\circ}\text{C}$, לחות – 50-70%

חיי מדף: 8 חודשים מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

יחס ערבוב:

משקל	נפח	חומר
100		לכה - PT 2001
20		מקשה - PT 5090
10-20		מדלל - PT 930

המלצות יישום:

- התזת יסוד אקרילי PT 1412 – ראה הוראות עבודה
- ליטוש בנייר לטש גרעין 280-400.
- התזת לכה PT 2001.

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את המכל.
- לפני השימוש, **חובה** לסנן בבד סינון 10,000.
- ערבב היטב בכלי נפרד 100 חלקים של PT 2001.
- הוסף 20 חלקים של מקשה PT 5090 וערבב.
- הוסף כמות רצויה של מדלל PT 930 ($\pm 22^{\circ}\text{C}$ VIS. CF4).
- ערבב היטב את התערובת, עמידות תערובת כ-4 שעות ב- 20°C .

זמני יבוש ב- 20°C :

- יבוש לאבק: 15 דקות
יבוש למגע: 20 דקות
יבוש סופי: 12 שעות

PT 2001

גמר אקרילי – לכה אפקט טבעי

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.