

לכה אפקט טבעי על בסיס מים מולבן 2052K

תיאור המוצר: אפקט טבעי מולבן על בסיס מים חד רכיבי ליישום על עץ בגימור מט. לשימוש פנימי.

מאפיינים: אפקט טבעי מולבן על בסיס מים לשימוש על עץ פנימי, עמידות טובה לשחיקה, עמידות בפני שומנים, יישום אנכי(ורטיקלי), נותנת הגנה מפני נזקי השמש המוצר מכיל מסנן UV מיוחד להגנה מפני דהיייה והצהבה מוקדמת, בעלת שקיפות מעולה והדגשה טובה של טקסטורת העץ.

שימוש: מתאים לשימוש על עצים רכים וקשים, רהיטים, דלתות פנים, ועוד מוצרי עץ לשימוש פנימי.

משקל סגולי: 1160 גר"/ליטר (± 50)

אחוז מוצקים: 29%

כמות למ"ר: 120-150 גרם/מ"ר לשכבה

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה - $15-30^{\circ}\text{C}$, לחות - 40%-80%

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

שיטת עבודה:

- ערבב היטב את הלכה.
- יש להימנע מכניסת אוויר בעת הערבוב, יש לתת לתרכובת לעמוד 5 דקות לפני השימוש.
- מגיע מוכן לעבודה.

המלצות יישום:

- אחוז לחות של העץ 12%-15%.
- יש לנקות את משטח העבודה משומנים ואבק וחומרים מפרידים אחרים.

הוראות עבודה:

- יש לנקות את משטח העבודה משומנים, אבק או חומרים מפרידים אחרים ולייבש אותו.
- ליטוש העץ בנייר ליטוש גרעין 180 וניקוי משארות.
- שכבה ראשונה – 2052K כיסוד, בכמות 150-200 גרם למ"ר, זמן ייבוש 6 שעות.
- לאחר הייבוש, ליטוש קל באמצעות נייר ליטוש גרעין 320-400 וניקוי משארות.
- שכבה שניה – 2052K כגמר, בכמות 120-150 גרם למ"ר, זמן ייבוש 24 שעות

זמני יבוש ב- 20°C :

- ייבוש לאבק : 1 שעה
ייבוש לליטוש : 6 שעות
ייבוש סופי : 24 שעות

שים לב !

אין לייבש בשמש ישירה או חימום מהיר.

**לכה אפקט טבעי על בסיס מים מולבן
2052K**

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.