

לכה אקרילית שקופה על בסיס מים פנימי / חיצוני

Lignovit Spritzfertig NG 53530

תיאור המוצר: לכה שקופה אקרילית לעץ על בסיס מים לשימוש פנימי וחיצוני.

מאפיינים: ייבוש מהיר, כושר איטום גבוה, עמידות בפני נזקי מזג אוויר, לשימוש תעשייתי וציבורי,

מגן בפני עובש וריקבון.

בעל תקן צרפתי לבטיחות חומרים מזהמים נדיפים DEVL1104875A A+

בעל תקן אירופאי מעכב בעירה ONORM EN 13501-1 בדרגה s2,d0-B

שימוש: לשימוש פנימי וחיצוני על לוחות עץ, דלתות וכד'.

משקל סגולי: 1180 גרם/ליטר (± 30)

אחוזי מוצקים: 41.9% (± 1.5)

כושר כיסוי: 10 מ"ר לליטר

תנאי הסביבה בזמן היישום: טמפרטורה – מעל 10°C

חיי מדף: שנה מיום הייצור באריזתו המקורית ובמקום קריר.

שיטת עבודה:

א. ערבב היטב את הלכה.

ב. במידת הצורך ניתן לדלל עד 10% במים.

המלצות יישום:

א. שיוף העץ בנייר ליטוש גרעין 80-280 וניקוי שאריות עץ, שומנים וחומרים מפרידים אחרים.

ב. להגנה גבוהה מפני עובש, ריקבון, פטריות והגנת UV טובה יש ליישם אימפרגנציה 54510 לפני הלכה.

ג. התזת שכבה ראשונה של לכה Lignovit Spritzfertig NG 53530 עובי שכבה 125-150 מיקרון.

ד. שיוף ביניים קל באמצעות נייר ליטוש גרעין 320. ייבוש 4 שעות.

ה. התזת שכבה שניה של לכה Lignovit Spritzfertig NG 53530 עובי שכבה 125-150 מיקרון.

הערות:

א. אין להשתמש במשטחים הבאים במגע קבוע עם מים / אדמה.

ב. אחוז לחות של העץ 12%-14%.

זמני יבוש ב- 20°C :

ייבוש לאבק: 30 דקות

ייבוש לשיוף: 3-4 שעות

ייבוש סופי: 24 שעות

לכה אקרילית שקופה על בסיס מים פנימי / חיצוני Lignovit Spritzfertig NG 53530

הוראות בטיחות :

יישום ושימוש במוצר צריך להיעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, הגהות ואיכות הסביבה בישראל. בהתחשב בסכנה וברעילות המוצר, יש לקרוא את גיליון הבטיחות לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. יש להשתמש בכל אמצעי המיגון המתאימים. יש לאחסן בחדר סגור וקריר, בטמפרטורה שבין 5°C – 30°C ולהימנע מקרינת שמש ישירה.